

# SILOX 6

PROTETTIVO IDROREPELLENTE  
IN BASE SOLVENTE



## DESCRIZIONE

protettivo a base di silani e oligomeri silossanici in solvente paraffinico alifatico.

## CAMPI D'IMPIEGO

su tutti i materiali lapidei assorbenti (Cotto, Pietre, Marmi, Graniti, agglomerati cementizi, ecc.) posati in interno ed esterno.

## PRESTAZIONE

**SILOX6 è un protettivo impregnante universale idrorepellente per tutti i materiali lapidei: cotto, pietra, marmo, granito, cemento, intonaco minerale.**

**SILOX6:**

- si può applicare su superfici sia interne che esterne;
- evita e contrasta la risalita di umidità (e di conseguenza la formazione di efflorescenze saline, croste, patine, alghe, ecc);
- riduce drasticamente l'assorbimento dell'acqua nel materiale (es. piogge, sostanze idrosolubili, boiacche cementizie, ecc);
- elevata inerzia chimica e resistenza agli agenti atmosferici e al calpestio;
- non crea film sulla superficie e non altera l'aspetto del materiale;
- mantiene la permeabilità originaria al vapore acqueo, traspirante.

## CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz  
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz

## RESA

- su marmi, graniti e altri materiali poco assorbenti 1lt/ 15-20 mq;
- su pietre, cotto "tipo Toscano", cementi 1lt/ 10 -15 mq;
- su intonaci, terrecotte e pietre molto assorbenti 1lt/ 4 - 8 mq.

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido incolore  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 0,79  
pH: n.a.

Punto di fiamma (ASTM): 40°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 2-4 ore dipende dall'aerazione.

Tempo di consolidamento: 24 ore

## STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso in ambiente areato e asciutto lontano da fonti di calore.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

## ISTRUZIONI PER L'USO

il prodotto si usa puro, su superfici pulite e asciutte. Si applica a vello, pennello o con panno morbido bagnando uniformemente la superficie da trattare fino a saturazione seguendone l'assorbimento. Tamponare bene eventuali eccessi e sgocciolature durante la fase di asciugamento. Normalmente asciuga in 2-4 ore in funzione dell'areazione. L'applicazione della eventuale seconda mano deve essere effettuata ("bagnato su bagnato") appena la prima è asciutta in superficie. Proteggere o evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'applicazione.

## PRECAUZIONI

applicare solo su superfici perfettamente asciutte. Non applicare su superfici molto calde nelle ore a forte insolazione o in giornate ventose. Non utilizzare su superfici in gesso.

Utilizzare solo in ambienti ben ventilati.

**SILOX 6** non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.).

Il prodotto non può evitare il degrado (es. sfogliature, scagliature, fratturazioni) di materiali utilizzati impropriamente all'esterno; pertanto si consiglia, prima di applicare il prodotto, di accertarsi delle condizioni di posa del materiale (es. sottofondi senza ristagno di umidità, adeguate pendenze delle superfici, lesioni, giunti di dilatazione, ecc.). **SILOX 6** non rende ingelivi i materiali poco resistenti al ciclo gelo/disgelo; accertarsi pertanto dell'idoneità del materiale per il suo impiego all'esterno.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver1303118**

## AVVERTENZE: PERICOLO



**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

**Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. - NON provocare il vomito.

**Contiene:** Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer fissanti VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 750,00 (2010) - VOC del prodotto: 730,00.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)